

Axiall PVC 7140

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

7140 is a special purpose rigid PVC compound designed for applications requiring the following properties:

Weatherability

Gloss

Impact Strength & Toughness

Flame Retardant

Extrudability for Profiles and Moldability for Fittings

UL & NSF Listed

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-243328		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Средний блеск		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 50		
	Утверждено NSF 61		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
	Экструзионный профиль		
	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	15344		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	112		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	44.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2760	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	83.4	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	72.2	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (0.720 mm, All Colors)	V-0	UL 94	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Weatherability	F1	UL 746C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

