

## Generic PP Copolymer - Wollastonite (CaSiO<sub>3</sub>)

Wollastonite (CaSiO<sub>3</sub>)

Polypropylene Copolymer

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP Copolymer - Wollastonite (CaSiO<sub>3</sub>)  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Wollastonite (CaSiO <sub>3</sub> )		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.955 to 1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11 to 18	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.50 to 1.1	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	43 to 58		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1000 to 3000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	16.8 to 22.0	MPa	
Break, 23°C	13.0 to 17.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, 23°C	3.0 to 5.0	%	
Break, 23°C	18 to 40	%	
Флукторный модуль (23°C)	900 to 3000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	19.0 to 26.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	82 to 300	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	75.0 to 115	°C	
1.8 MPa, Unannealed	51.0 to 56.5	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

