

## Heraflex® A 70-21-22

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Radici Plastics

### Описание материалов:

TPS-SEBS Thermoplastic Elastomer. 70 Shore A. Low odour level, easy to demould. Application examples: Automotive interior parts (matts without sunlight contact)

Главная Информация			
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы Низкий и без запаха		
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	70		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	2.00	MPa	
300% Strain	2.60	MPa	
Tensile Stress (Break)	11.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ISO 37

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat