

OTECH PVC OW132 - Power Insulation

Polyvinyl Chloride

OTECH Corporation

Описание материалов:

WIND POWER INSULATION COMPOUNDS

Applications

TННН, THWN, MTW, 60°C OIL

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей Изоляционный материал	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.32	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (10 sec)	92	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	20.7	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	280	%
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Ограниченный индекс кислорода	30	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat