

Bamtac BPP340A

Бамбуковое волокно

Polypropylene

Ningbo Bamtac New Material Col, Ltd.

Описание материалов:

BPP340A, a composite of PP and bamboo fiber. BFC , with natural fiber, effectively improve the mechanical strength and heat deflection temperature of BFC material, which possesses low shrinkage, soothing and fine looking surface, and keeps the natural features of antibiosis and deodorization.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Бамбуковое волокно		
Характеристики	Хорошая поверхность		
	Низкая усадка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05 to 1.07	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	15 to 20	g/10 min	ISO 1133
Усадка	0.30 to 0.70	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	65 to 70		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 1400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	> 15.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 7.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	> 1200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	> 28.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 8.0	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

