

NEXT PCR PA6 G33-300PCR

33% из стекловолокна

Polyamide 6

NEXT Specialty Resins, Inc.

Описание материалов:

NEXT PCR PA6 G33-300PCR is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 33% glass fiber. It is available in North America for injection molding. Important attributes of NEXT PCR PA6 G33-300PCR are:

Eco-Friendly/Green

Good Processability

High Strength

Typical application of NEXT PCR PA6 G33-300PCR: Furniture

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 33% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая прочность		
Используется	Мебель		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы, переработанные		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	28 to 32	g/10 min	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	120		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	165	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	96	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	204	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

