

Akulon® S223-F

Polyamide 66

DSM Engineering Plastics

Описание материалов:

Akulon® S223-F is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Asia Pacific or Europe.

Important attributes of Akulon® S223-F are:

Flame Rated

Medium Viscosity

Главная Информация		
UL YellowCard	E43392-235161	E47960-240111
Характеристики	Средняя-Низкая вязкость	
Формы	Гранулы	
Многоточечные данные	Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1)	
	Сектантный модуль против деформации (ISO 11403-1)	
	Модуль сдвига против температуры (ISO 11403-1)	
	Удельное тепло по сравнению с температурой (ISO 11403-2)	
	Удельный объем и температура (ISO 11403-2)	
	Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2)	

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	--	g/cm ³	ISO 1183
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	9.0	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.4	--	%	

Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3400	1500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	90.0	60.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	3.5	20	%	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	40	> 50	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2800	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	125	--	MPa	ISO 178

Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	7.0	7.0	kJ/m ²	
23°C	7.0	14	kJ/m ²	

Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	No Break	No Break		
23°C	No Break	No Break		
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	220	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	75.0	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ¹	260	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow	1.0E-4	--	cm/cm/°C	
Transverse	1.0E-4	--	cm/cm/°C	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности				
	--	1.0E+14	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости				
	1.0E+15	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность				
	25	20	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость				
100 Hz	3.20	10.0		
1 MHz	3.00	4.00		
Коэффициент рассеивания				IEC 60250
100 Hz	6.0E-3	0.14		
1 MHz	0.017	0.10		
Comparative Tracking Index				
	600	600	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Классификация воспламеняемости				
				IEC 60695-11-10, -20
1.50 mm	V-2	--		
3.00 mm	V-2	--		
Инъекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки				
	80.0		°C	
Время сушки				
	4.0 to 8.0		hr	
Задняя температура				
	265 to 285		°C	
Средняя температура				
	275 to 290		°C	
Передняя температура				
	280 to 295		°C	
Температура сопла				
	280 to 290		°C	

Температура обработки (расплава)	270 to 295	°C
Температура формы	50.0 to 80.0	°C
Скорость впрыска	Moderate-Fast	
Back Pressure	3.00 to 10.0	MPa
Коэффициент сжатия винта	2.5:1.0	

NOTE

1. 10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat