

Ravamid® R210 GF 25

25% стекловолокно

Polyamide 66

Ravago Group

Описание материалов:

PA66 compound, 25% glass fibre reinforced, for injection molding

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 25% наполнитель по весу | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.32 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| Формовочная усадка | | | ISO 294-4 |
| Across Flow | 1.1 | % | |
| Flow | 0.30 | % | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 8300 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield) | 155 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | 8.0 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура плавления | 260 to 265 | °C | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | | Метод испытания |
| Огнестойкость ¹ (1.60 mm) | HB | | Internal Method |

| NOTE | |
|------|------------------------|
| 1. | UL94 internally tested |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

