

Avalon 57

Наполнитель

Polytetrafluoroethylene

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Thermoset Resin Filled

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Внешний вид	Светло-коричневый Загар		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.01	g/cm ³	ASTM D1457
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.9	MPa	ASTM D1457
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D1457
Коэффициент трения			
vs. Itself - Dynamic ¹	0.17		
vs. Itself - Static ²	0.25		
Деформация под нагрузкой (26°C, 14 MPa)	2.30	%	ASTM D621
Коэффициент износа	9.3	10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	ASTM D3702
NOTE			
1.	33.3 psi, 150 fpm		
2.	33.3 psi		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

