

# Dorlyl PVC GFH 75E

Polyvinyl Chloride

DORLYL S.N.C.

## Описание материалов:

GFH 75E is a very high impact and transparency compound with a UV protection designed for use in returnable 5-gallon containers blow molding.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая ударопрочность</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Хорошие сенсорные характеристики</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p>		
Используется	<p>Применение выдувного формования</p> <p>Бутылка</p>		
Рейтинг агентства	Европейский пищевой контакт, не Номинальный		
Внешний вид	<p>Светло-голубой</p> <p>Синий</p> <p>Прозрачный/прозрачный</p>		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.77	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	68		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	37.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	220	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	93	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	71.0	°C	ISO 306/B
Дополнительная информация			
Stabilization: TinVolatile Matter ISO 1269: <0.2%			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

