

## RTP 6035-55A

Thermoplastic Elastomer

RTP Company

### Описание материалов:

Clear

#### Главная Информация

Соответствие RoHS	Контактный производитель
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.5 to 4.5	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	55		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)	1.38	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield, 3.20 mm)	9.65	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	720	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	38.5	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup> (23°C, 22 hr)	25	%	ASTM D395B

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	51.7	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Dew Point	< -17.8	°C
Температура обработки (расплава)	182 to 232	°C
Температура формы	15.6 to 65.6	°C

#### NOTE

1.	Die C, 510 mm/min
2.	Die C, 500 mm/min
3.	Die C, 500 mm/min
4.	Die C
5.	Type 2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

