

SOLLAMID A 2700 - A 2730 FV 35

35% стекловолокно

Polyamide 66

Krisoll Resinas Plásticas Ltda.

Описание материалов:

SOLLAMID A 2700 - A 2730 FV 35 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 35% glass fiber. It is available in Latin America. Primary attribute of SOLLAMID A 2700 - A 2730 FV 35: Flame Rated.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование		Стекловолокно, 35% наполнитель по весу		
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	--	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.25 to 0.35	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.75	--	%	ASTM D570
Heat Stability	135 to 140	--	°C	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	125	112		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	13000	9000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	190	140	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	2.8	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	9700	5200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	270	205	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	12	20	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	> 200	--	°C	
1.8 MPa, Unannealed	> 240	--	°C	
Температура плавления	250 to 260	--	°C	
CLTE-Поток	2.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Соппротивление громкости	1.0E+15	--	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	22	--	kV/mm	ASTM D149
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	--		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

