

Borealis PP TD210BF

Polypropylene Terpolymer

Borealis AG

Описание материалов:

TD210BF is a C2/C4 terpolymer

This grade is designed for sealing layers of oriented and non oriented films

CAS-No. 25895-47-0

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
Характеристики	Средний Молекулярный вес. Перерабатываемый материал		
Используется	Пленка Пищевая упаковка		
Метод обработки	Кокэструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	130	°C	ISO 11357-3
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Sealing Initial Temperature - 2 N	103	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

