

Devcon 5 Minute® Epoxy Gel

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Thixotropic/non-migrating gel adhesive with excellent gap-filling properties.

Intended Use:

Bonding metal, ceramic, wood and vertical surface where gap-filling is needed.

Product features:

Good solvent resistance

Fills gaps to .250 inches

Non-sagging adhesive

Главная Информация			
Характеристики	Тиксотропный Основа для защиты от растворителей Мобильность низкая до нет		
Используется	Склеивание Клей		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.856	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Impact Resistance	13.7	kJ/m ²	
Service Temperature	-40 - 93	°C	
Work Time	4.0 - 7.0	min	
Растяжимое сцепление сдвига	17.2	MPa	ASTM D1002
Плотность ¹	1.17	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	17	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 1.0

Component a

Mixing ratio by capacity: 1.0

Mixing ratio by weight: 1.0

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Время отверждения

48

hr

NOTE

1. Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

