

ELASTOSIL® P 7684/60 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Orthopedic Products, Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

Характеристики	Биосовместимый
	Без ВРА
	Дышащий
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая гибкость
	Хорошая стерилизация
	Хорошая термическая стабильность
	Высокая проницаемость газа
	Высокая термостойкость
	Низкий и без запаха
	Низкое поглощение воды
	Нетоксичный
	Устойчивость к пару

Используется	Медицинские/медицинские приложения
	Фармацевтика
	Протезирование

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Срок службы горшка	60	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	12		ISO 868
Прочность на растяжение	3.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	600	%	ISO 37
Tear Strength	13.0	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

