

Argothane® 18248

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Industrial

UV exposure

Graphics

Characteristics:

Smooth surface

Soft ether

Mid-range softening temperature

UV stabilized

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Мягкий		
Используется	Промышленное применение		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	85	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel)	5.00	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение (200% Strain)	21	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	6.80	MPa	
300% Strain	12.1	MPa	
Прочность на растяжение	48.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	570	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	83.2	kN/m	ASTM D624
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

