

Stirol UPS-0801 (extra)

High Impact Polystyrene

JSC CONCERN STIROL

Описание материалов:

UPS-0801 is for manufacturing of goods and package for contact with foodstuffs.

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Высокая ударопрочность |
| Используется | Пищевая упаковка |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Литье под давлением Экструзия |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Массовый расход расплава (MFR) ¹ | 2.5 to 3.7 | g/10 min | ISO 1133 |
| Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | < 0.10 | % | ISO 62 |
| Скрепленный стирол | < 0.1 | % | |
| Чистота ² | 20.0 | | |
| Содержание резины | 20.0 | | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Растяжимое напряжение (Break) | > 35 | % | ISO 527-2 |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ударная прочность | 7.7 to 10 | kJ/m ² | ISO 179 |

| NOTE | |
|------|------|
| 1. | ±10% |

| | |
|----|---|
| 2. | Disc surface should be clean. It is allowed one insertion with diameter 0,2-0,3 mm at the surfaces of disks converting to area, cm ² |
|----|---|

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

