

PERTIL® N0955000AL1

50% полезных ископаемых

Polyethylene

A.D. Compound S.p.A.

Описание материалов:

PE Natural 50% Mineral filled

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 50% наполнитель по весу		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ISO 1133

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

