

## ExxonMobil™ LDPE LGA 105

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

LGA 105 is a homopolymer with good transparency, washability and dry cleaning film resin, which can be used to produce very low thickness ductile films.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	168	MPa	ASTM D882
TD	199	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	9.20	MPa	ASTM D882
TD: Yield	9.23	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	20.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	18.2	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	390	%	ASTM D882
TD: Fracture	680	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	76	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	440	g	ASTM D1922
TD	200	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	82		ASTM D2457
Haze	4.3	%	ASTM D1003

### Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical (LLC) (NYSE: XOC), a subsidiary of ExxonMobil Corporation, is not responsible for the use of this product.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

