

KMI PP KM061-JC

Polypropylene Homopolymer

KMI Group, Inc.

Описание материалов:

KM061-JC is a homopolymer polypropylene for injection molding applications. This grade shows food thermal stability and has high strength and stiffness. It is typically used in production of house wares and general supplies. It is highly useful for use in high strength products which are exposed to lengthy periods of high temperatures.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Жесткий, высокий Высокая прочность Гомополимер Термическая стабильность, хорошая | | |
| Используется | Товары для дома Универсальный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | < 100 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2060 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Незубчатый изод Impact (23°C) | 34 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Distortion | 140 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

