

ELASTOSIL® N 288

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Gaskets, Mechanical and Plant Engineering

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Small Appliances, Household Appliances

Heating and Air Conditioning, Mechanical and Plant Engineering

Heating and Air Conditioning, Household Appliances

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Red		
Плотность			
--	1.08	g/cm ³	DIN 53479
--	1.09	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	65	Pa·s	Brookfield

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	35		DIN 53505
Прочность на растяжение	3.20	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	350	%	DIN 53504
Tear Strength	5.00	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

