

Buna® EP G 6850

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), amorphous; with ethylidene norbornene as termonomer.

Главная Информация			
Характеристики	Аморфный		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	55 - 65	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	47.0 - 55.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	6.6 - 8.8	wt%	ASTM D6047

Дополнительная информация

Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.2%Stabilizer: Non-stainingVolatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.5 wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

