

ELASTOSIL® E 43 N

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Small Appliances, Household Appliances

Microwave Ovens, Household Appliances

Bonding for HTV, Plastics and Rubber Processing

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность			
--	1.05	g/cm ³	DIN 53217
--	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	300	Pa·s	DIN EN ISO 3219
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	35		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	750	%	DIN 53504
Tear Strength	12.0	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

