

Beetle INJXT, IN JX/G

Целлюлоза

Urea Formaldehyde

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

Material suitable for a wide range of household articles such as Electrical accessories. Compared to standard Injection urea, INJC offers an improved stability for mouldings exposed to elevated temperatures. Its lower viscosity gives improved mould filling characteristics.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Целлюлоза		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Низкая вязкость		
Используется	Электрическое/электронное применение		
	Товары для дома		
Рейтинг агентства	BS 1322 UF A10		
	DIN 7708 Тип 131,5		
	ISO 2112 UF A10		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.52	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 2577
-- ¹	0.74	%	
-- ²	0.78	%	
Поглощение воды			ISO 62
Cold ³	55.0	mg	
Hot ⁴	260.0	mg	
Post Shrinkage			ISO 2577
-- ⁵	0.43	%	
-- ⁶	0.41	%	
Martens Temperature	115	°C	DIN 43458
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	93.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	2.1	kJ/m ²	ISO 180/C
Незубчатый изод ударная прочность	8.0	kJ/m ²	ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	133	°C	ISO 75-2/Ae
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+11	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность			IEC 60243-1
-- ⁷	9.3	kV/mm	
-- ⁸	8.0	kV/mm	
Коэффициент рассеивания	0.025		IEC 60250
Comparative Tracking Index	> 600	V	IEC 60167
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.00 mm)	V-0		UL 94

NOTE

1. Preheated powder
2. Cold powder
3. 24 hr @ 23°C
4. 30 min @ 100°C
5. Cold powder
6. (48 hr) Preheated powder
7. (90°C) Preheated powder
8. Cold powder

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

