

Generic Nylon Copolymer - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyamide Copolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon Copolymer - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс (23°C)	170 to 236	МПа	ISO 178
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент рассеивания (23°C)	5.0E-3 to 0.018		IEC 60250
Comparative Tracking Index	375 to 600	V	IEC 60112

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

