

## ESENTTIA 12C20

Polypropylene Impact Copolymer

Polipropileno del Caribe S.A.

### Описание материалов:

Characteristics: Control reology Impact Block Copolymer polypropylene; high impact/stiffness balance; tough weld line.

Recommended for: Injection molding of seats, furniture and industrial applications; compounding; housewares; injection molding general purpose applications.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер Контролируемая реология Приемлемый пищевой контакт Общее назначение		
Используется	Уплотнение Мебель Общее назначение Товары для дома Промышленное применение Сиденья		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 1935/2004 EC 2023/2006 EC 10/2011 FDA 21 CFR 177,1520 (a)(3)(i)(c)(1) FDA 21 CFR 177,1520 (b) FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield, 3.20 mm, Injection Molded)	22.1	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Yield, 3.20 mm, Injection Molded)	7.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>4</sup> (3.20 mm, Injection Molded)	1030	MPa	ASTM D790A
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm, Injection Molded)	160	J/m	ASTM D256A
Gardner Impact <sup>5</sup> (-30°C, 3.20 mm, Injection Molded)	27.1	J	ASTM D5420

#### NOTE

1.	Procedure B
2.	Type I, 50 mm/min
3.	Type I, 50 mm/min
4.	Type I, 1.3 mm/min
5.	Method A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat