

## Fenochem R 4700

Древесный краситель

Phenolic

Chemiplastica, Inc.

### Описание материалов:

Colour : black

Reinforcement : wood flour/inorganic

Application areas : caps, toilet-seats, technicals pieces

Mark : DIN 31/1549

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Древесная мука \ неорганическая		
Характеристики	Быстрое лечение		
	Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Аксессуары для ванной комнаты		
	Колпачки		
	Инженерные детали		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 2577
-- <sup>1</sup>	0.40 to 0.60	%	
--	0.60 to 0.80	%	
Поглощение воды	< 100.0	mg	ISO 62
Воспламеняемость			IEC 707
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	> 70.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 1.6	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	> 4.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	> 115	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+8	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	> 1.0E+10	ohms-cm	IEC 60093

Comparative Tracking Index	> 125	V	IEC 60112
----------------------------	-------	---	-----------

## NOTE

1. Post-shrink

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

