

## NuSil CF1-3800

Silicone

NuSil Technology

### Описание материалов:

The Aircraft Industry has used silicone adhesives and coatings for over five decades. Silicone's ability to maintain its elasticity and low modulus over a broad temperature range provides excellent utility in extreme environments. Recent advances in material technology provide more opportunities for the Aircraft engineer in choosing the best material for an intended application. Examples of NuSil's capabilities in custom silicones for Aircraft are demonstrated in the following sections.

Fuel Resistance

Static Dissipation and Electrically Conductive Silicones

Ice-Phobic Coatings

Comment: Thermally Conductive 1.25 W/m-K, Fuel Resistance

Главная Информация			
Характеристики	Электропроводящий Топливная устойчивость Теплопроводящий		
Используется	Применение самолетов Электрическое/электронное применение		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	1.3	W/m/K	ASTM C177
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 15		
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Cure System	Platinum		
Operating Temperature	-50 to 200	°C	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Цвет	White		
Плотность	1.53	g/cm <sup>3</sup>	
Время отверждения (150°C)	0.50	hr	
Срок службы горшка	90	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость по суше (Shore A)	50		
Прочность на растяжение	0.862	MPa	
Удлинение при разрыве	50	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

