

ASI POLYPROPYLENE 1188-01

Polypropylene Impact Copolymer

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

PP 1188-01 Natural is an extra high-impact polypropylene, copolymer type, with excellent low temperature properties.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер удара Низкая термостойкость Ультра высокая ударопрочность
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	20.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 50	%	ASTM D638
Флекторный модуль ²	850	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	530	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (-30°C)	17.0	J	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	80.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed	50.0	°C	

NOTE	
1.	51 mm/min
2.	5.1 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

