

Elvax® 210W

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

DuPont™ Elvax® 210W is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin for use in industrial applications. This resin is supplied in pellet form and contains a "W" amide additive to improve pellet handling.

Composition

28 % By Weight Vinyl Acetate comonomer content

Contains a "W" amide additive to improve pellet handling.

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

Applications

Elvax® resins can be used in a variety of applications involving molding, compounding, extrusion, adhesives, sealants, and wax blends. For additional information and properties associated with specific applications, please refer to the Grade Selector Guides found on the Elvax® website for industrial applications. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

Главная Информация

Добавка	Антиоксидант	
	Стабилизатор тепла	
	Неуказанная добавка	
Характеристики	Антиоксидант	
	Сополимер	
	Приемлемый пищевой контакт	
	Стабилизация тепла	
Используется	Клеи	
	Смешивание	
	Уплотнение	
	Промышленное применение	
	Герметики	
Рейтинг агентства	Кожух провода	
	FDA 21 CFR 177,1350 (a)(1)	
	Формы	Гранулы
	Метод обработки	Выдувное формование
		Уплотнение
		Прессформа сжатия
Экструзия		
Литье под давлением		
Экструзионный лист		
Структурное формование пены		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.951	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	400	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Содержание винилацетата	28.0	wt%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	39.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	60.0	°C	ASTM D3418, ISO 3146
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	< 230	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	< 230	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat