

## EMERGE™ PC 8430-22

Advanced Resin

Trinseo

### Описание материалов:

EMERGE™ PC 8430-22 advanced resin is a transparent, ignition resistant PC resin that contains no chlorinated or brominated or phosphorous based additives. The resin is designed to meet the German norm DIN VDE-0472/Part 815 on halogens. This resin combines good mechanical and high heat properties and maintains excellent processability, it contains mould release agent and is UV-stabilised. EMERGE™ PC 8430-22 has a UL 94 V-0 rating at 3.0 mm.

Applications:

Electrical

Enclosures

Display

Lighting

Главная Информация			
UL YellowCard	E206114-100173347	E213639-101025742	E213639-101629456
	E206114-101629459	E54680-101960404	E54680-101960403

Добавка	Пресс-форма
Характеристики	Бром бесплатно
	Без хлора
	Огнестойкий
	Хорошая технологичность
	Высокая термостойкость

Используется	Электрическое/электронное применение
	Корпуса
	Применение освещения

Рейтинг агентства	DIN VDE 0472 часть 815
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/B
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	22	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.50 to 0.70	%	ISO 294-4

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	60.0	MPa	

Break	70.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	6.0	%	
Break	110	%	
Флекторный модуль	2350	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	95.0	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность (23°C)	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	60	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Annealed	142	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	122	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, Annealed	139	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	147	°C	ISO 306/B50
Температура углубления мяча	> 125	°C	IEC 60335-1
CLTE-Поток	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	> 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	17	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная			IEC 60250
1 Hz	2.70		
50 Hz	2.70		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
1 Hz	1.0E-3		
50 Hz	1.0E-3		
Comparative Tracking Index (Solution A)	225	V	IEC 60112
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость <sup>1</sup>			UL 94
0.750 mm	V-2		
1.50 mm	V-2		
3.00 mm	V-0		
Индекс воспламеняемости провода свечения <sup>2</sup>			IEC 60695-2-12
1.00 mm	960	°C	
2.00 mm	960	°C	
3.00 mm	960	°C	

Температура зажигания провода свечения <sup>3</sup>			IEC 60695-2-13
1.00 mm	800	°C	
2.00 mm	800	°C	
3.00 mm	800	°C	
Индекс кислорода <sup>4</sup>	35	%	ISO 4589-2
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Коэффициент пропускания <sup>5</sup>	87.0 to 91.0	%	ASTM D1003
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	120	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	> 300	°C	
Температура формы	70.0 to 100	°C	

## NOTE

1.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
2.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
3.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
4.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
5.	standard tints

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

