

ISOTHANE® 1685A-E2

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Great Eastern Resins Industrial Co., Ltd. (GRECO)

Описание материалов:

ISOTHANE 1685A-E2 products are polyether based thermoplastic polyurethanes with good balanced qualities. They exhibit high moisture vapor transmission. The product can be extruded and blown.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая передача пара влаги		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	85	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ross Flex-150000 раз (-6°C)	No Break		ASTM D1052
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Передача водяного пара			
--	70000	g/m ² /24 hr	JIS L1099
-- ¹	11000	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	10.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	23.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	850	%	ASTM D412
Tear Strength ²	110	kN/m	ASTM D624
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100	°C	
Время сушки	3.0 - 4.0	hr	
NOTE			
1.	Procedure BW		
2.	C mould		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

