

SABIC® PP 518A

Polypropylene Homopolymer

SABIC Americas, Inc.

Описание материалов:

Provisional - PP Homopolymer for fiber applications

PP 518A is a PP homopolymer with broad molecular weight distribution intended for fiber extrusion applications.

PP 518A has following features:

Consistent processability

Good thread line stability

Good gas fading resistance

Typical Applications

PP 518A is particularly suitable for producing bulk continuous filament (BCF), continuous filament (CF) and staple fiber yarns for carpet pile and upholstery.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Гомополимер</p> <p>Сопротивление выцветанию газа</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Широкое молекулярное распределение веса</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p>		
Используется	<p>Нить накаливания</p> <p>Волокно</p> <p>Линия</p>		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.905	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	32.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	12	%	ASTM D638

Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	1550	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	30	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	118	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	152	°C	ASTM D1525 ²
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	210 - 250	°C	

Инструкции по экструзии

Lower processing temperature are possible with this material and will result in better long term heat aging.

NOTE

1. 23°C
2. □□ В (120°C/h)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat