

RTV-2 XT-426

Silicone Rubber, RTV-2

Silicones, Inc.

Описание материалов:

XT-426 is a high tear resistance, medium tensile strength, two-component, tin catalyzed RTV silicone rubber. It is designed for casting polyurethane resins, polyester resins and other types of plastic. XT-426 is excellent for general purpose applications where a very strong, flexible rubber is needed.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая прочность на разрыв Высокая прочность		
Используется	Общее назначение Формы/штампы/инструменты		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес			
-- 1	0.988	g/cm ³	
-- 2	1.31	g/cm ³	
Усадка-Вылеченный	0.10	%	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности	26	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет			
-- 3	Blue		
-- 4	Off White		
Вязкость			
-- 5	0.35	Pa·s	
-- 6	20 to 30	Pa·s	
Время отверждения	16 to 18	hr	
Срок службы горшка	60 to 90	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			
Shore A ⁷	12 to 18		
Shore A ⁸	24 to 30		
Прочность на растяжение	1.65 to 2.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при разрыве	220 to 270	%	ASTM D412

Tear Strength	14.0 to 19.3	kN/m	ASTM D624
---------------	--------------	------	-----------

NOTE

- | | |
|----|-----------|
| 1. | Activator |
| 2. | Base |
| 3. | Activator |
| 4. | Base |
| 5. | Activator |
| 6. | Base |
| 7. | 1 Day |
| 8. | 7 Days |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

