

KRYSTALFLEX™ PE399

Polyurethane (Polyether, Aliphatic)

Huntsman Corporation

Описание материалов:

KRYSTALFLEX PE399 is a high performance aliphatic polyether film intended for processing by lamination into a range of glass/plastics components.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Ударопрочность при низкой температуре Сопротивление гидролизу Средняя твердость		
Используется	Ламинат		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			ASTM D412
100% strain	2.07	MPa	ASTM D412
300% strain	6.89	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Yield)	44.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength	36.8	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-36.1	°C	DSC

Дополнительная информация			
Softening Range, TMA: 175 to 285°F Typical Laminating Parameters: Ultimate Temperature: 230 to 266°F Ultimate Pressure: 116 to 174 psi Soaking Time: 30 min/0.25 in			

NOTE	
1.	510 mm/min
2.	510 mm/min
3.	510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

