

## Vi-Chem PVC VNC80-30I-7261

26% наполнитель

Polyvinyl Chloride

Vi-Chem Corporation

### Описание материалов:

Vi-Chem PVC VNC80-30I-7261 is a Polyvinyl Chloride material filled with 26% filler. It is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 26% наполнитель по весу		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	81		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	12.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D412
Tear Strength	50.0	kN/m	ASTM D624
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (80°C, 1000 hr)	8.0	%	ASTM D573
Изменение максимального удлинения в воздухе (80°C, 1000 hr)	6.0	%	ASTM D573
Изменение массы в воздухе (80.0°C, 1000 hr)	1.2	%	ASTM D573
Тепловой	Номинальное значение	Метод испытания	
Холодная гибкость			
-30°C <sup>1</sup>	Pass		
-30°C, 2.50 cm <sup>2</sup>	Pass		
-30°C, 2.50 cm	Pass	GM 9503P	
Летучие потери-24 часа в сутки(105 °C)	1.30	ASTM D1203	
NOTE			
1.	2 in Mandrel, LP-463DD-07-01		
2.	FLTM BN102		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

