

## Verolloy A2603

15% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

PlastxWorld Inc.

### Описание материалов:

Verolloy A2603 is an acrylonitrile butadiene styrene + nylon (ABS + nylon) product, which contains a 15% glass fiber reinforced material. It is available in North America or Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

high strength

Impact resistance

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 15% наполнитель по весу			
Характеристики	Высокая прочность на растяжение Высокая ударопрочность			
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	--	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.10 - 0.50	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.70	--	%	ASTM D570
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла	116	--		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	82.7	62.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4270	3240	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	117	96.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact				ASTM D256
--	--	170	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	140	--	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	165	150	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Сухой	Состояние		Метод испытания

Огнестойкость (1.50 mm) HB

--

UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat