

Epoxies, Ect. 20-3236

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

20-3236 Resin is a low viscosity copolymer adhesive and potting compound specifically designed for bonding vinyls and neoprenes. 20-3236 Resin has an extended working time and a convenient 2:1 mix ratio.

20-3236 Resin can be used in many difficult bonding applications. It is also used for the encapsulation of vinyl insulated electrical components or sealing vinyl lead wires.

Главная Информация	
Характеристики	Bondability Сополимер Хорошая адгезия Низкая вязкость
Используется	Клеи Склеивание Электрическое/электронное применение Уплотнения Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Янтарь
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact	29	J/m

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	3000	cP

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-55.0 to 120	°C

Потеря веса при нагревании-После 24 часов при 150 °C	0.64	
--	------	--

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Amber	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	2.0	
Part B	1.0	
Плотность ¹ (25°C)	1.07	g/cm ³

Время отверждения

65°C	2.0 to 3.0	hr
45°C	6.0 to 8.0	hr
25°C	24 to 36	hr
Срок службы горшка ² (25°C)	300	min
Срок годности	6	month

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Поглощение воды ³	0.21	%
Твердость по суху (Shore D)	80	
Прочность на растяжение	57.2	MPa
Удлинение при разрыве	6.4	%
Относительная проницаемость (1 MHz)	3.57	
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.021	

NOTE

1. Catalyzed
2. 100 grams
3. After 24 hours

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat