

## Epic Epoxy R1074-06/H4030-02

Epoxy; Epoxide

Epic Resins

### Описание материалов:

Epic R1074-06/H4030-02 is a premium fire retardant epoxy potting compound recognized UL 94 V-0. With this flame rating R1074-06/H4030-02 carries a temperature rating of 90C. R1074-06/H4030-02 could be considered for use in applications that are thermal cycled between -40C and +85C without issue. R1074-06/H4030-02 also features a long work life and convenient 1:1 mix ratio. R1074-06/H4030-02 is RoHS compliant.

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Электрическое/электронное применение Электронная изоляция
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47 to 1.54	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 25°C)	78 to 82		ASTM D2240

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	30.0 to 38.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	7.2E-5 to 8.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

  

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+13 to 4.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	> 17	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (100 kHz)	3.70 to 3.90		ASTM D2520
Коэффициент рассеивания (100 kHz)	0.020 to 0.030		ASTM D150

  

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0		

Mix Ratio by Volume: 1.0

Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Срок службы горшка <sup>1</sup> (25°C)	60 to 80	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	7000 to 9000	cP	ASTM D2393

#### NOTE

1. 100 Gram Mass

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

