

## LubriOne™ PC-000/05T Split Brown Black

5.0% фторопласта

Polycarbonate

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

PC compound with PTFE lubricated.

Главная Информация			
UL YellowCard	E76261-101413966		
Наполнитель/армирование	Фторполимер, 5.0% наполнитель по весу		
Добавка	PTFE лубрикант (5%)		
Характеристики	Самосмазывающиеся		
Используется	Применение передачи Товары для дома Детали печатной машины		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.90 - 1.2	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (23°C, 3.20 mm)	55.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C, 3.20 mm)	2400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>3</sup> (23°C, 3.20 mm)	90.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	90	J/m	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.5 mm	HB	UL 94	
3.0 mm	HB	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	120 - 130	°C	
Время сушки	3.0 - 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	290 - 310	°C	

Температура формы	90 - 110	°C
-------------------	----------	----

#### NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min  |
| 2. | 1.3 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat