

DOW Adhesive Film (DAF) 780

Polyolefin Adhesive Film

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

DOW™ Adhesive Film (DAF) 780 is a low melt point, coextruded film used to improve slip characteristics of polyurethane foam for carpet installation or other applications.

New experimental films are continually being developed. Please discuss your particular application needs with your Dow representative.

Heat Activation Point: 215°F (102°C)

Yield: 208 ft²/lb/mil (42.6 m²/kg/25 µm)

Available Colors: Red, blue, yellow, gray & clear

Gauge Range: 0.6-0.9 mil (15-22.5 µm)

Width Range: 50-75 in (1270-1905 mm)

Главная Информация			
Внешний вид	Синий Прозрачный/прозрачный Серый Красный Желтый		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	19	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.6-0.9 mil (15-22.5 µ)		
Сектантный модуль			ASTM D882
2% Secant, MD : 19 µm	138	MPa	
2% Secant, TD : 19 µm	159	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 19 µm	15.9	MPa	
TD : Yield, 19 µm	8.96	MPa	
MD : Break, 19 µm	17.9	MPa	
TD : Break, 19 µm	12.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 19 µm	300	%	
TD : Break, 19 µm	500	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 19 µm	23	g	
TD : 19 µm	340	g	
Ширина пленки	127.00 to 190.50	cm	

Выход (25.0 μ m)	42.6	m ² /kg
Температура активации тепла	102	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

