

ADEKA EP-4100TX

Ероху; Epoxide

Adeka Corporation

Описание материалов:

Amorphous, low temperature curing

Civil engineering, coatings

Главная Информация		
Характеристики	Аморфный	
Используется	Нанесение покрытия Инженерные приложения	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.16	g/cm ³
Содержание хлора-Saponifiable	1.9	wt%
Цвет-G, Max	1.0	
Ероху Equivalent	210 g/ep	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	13000	cP

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

