

K PP 11001

Compounded Polypropylene

Technovinyl Polymers India Ltd.

Описание материалов:

K PP 11001 is a Compounded Polypropylene material. It is available in Africa & Middle East.

Important attributes of K PP 11001 are:

Impact Resistant

Good UV Resistance

High Flow

High Shrinkage

Typical application of K PP 11001: Automotive

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокий поток Высокая ударопрочность Высокая усадка Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Автомобильный бампер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920 to 0.940	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	> 24	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	< 1.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	50		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1270	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	88	J/m	
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	135	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

