

StarFlex P 7335-1000

Thermoplastic Elastomer

STAR Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc.

Описание материалов:

StarFlex P 7335-1000 is an easy processing TPE designed for injection molding.

Features

- Soft Touch
- Rubbery Feel
- Excellent Colorability
- Good Weatherability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Мягкий		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	35		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	0.421	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	3.17	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	990	%	ASTM D412
Tear Strength	10.3	kN/m	ASTM D624
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая вязкость (210°C, 11000 sec ⁻¹)	7.20	Pa·s	ASTM D3835

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

