

ALTECH® PP-R A 1000/312 IM UV

Polypropylene Random Copolymer

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALTECH® PP-R A 1000/312 IM UV is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Automotive.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Copolymer

Good Toughness

Heat Stabilizer

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer		
Характеристики	Сополимер Стабилизация тепла Сверхвысокая прочность		
Используется	Автомобильные Приложения		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	20.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	55		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	220	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	640	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	20.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (-40°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (-40°C)	20	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения	110	°C	ISO 306/A50
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	200 to 270	°C	
Температура формы	20.0 to 90.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat