

PRIMATOP PP HOMO 350NA

Polypropylene Homopolymer

Amco Polymers

Описание материалов:

PRIMATOP PP HOMO 350NA is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in North America for injection molding. Important attributes of PRIMATOP PP HOMO 350NA are:

Low to No Odor/Taste

Antistatic

Food Contact Acceptable

Good Processability

High Stiffness

Typical applications include:

Appliances

Caps/Lids/Closures

Engineering/Industrial Parts

Food Contact Applications

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокая жесткость Гомополимер Низкий и без запаха Низкий на вкус Низкая вязкость Ядро		
Используется	Приборы Затворы Тонкостенные детали Белые товары и мелкая бытовая техника		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	40.0	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	6.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1860	МПа	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat