

## K PP 7200

18% наполнитель

Compounded Polypropylene

Technovinyl Polymers India Ltd.

### Описание материалов:

K PP 7200 is a Compounded Polypropylene material filled with 18% filler. It is available in Africa & Middle East.

Important attributes of K PP 7200 are:

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

Heat Resistant

Scratch Resistant

UV Stabilized

Typical application of K PP 7200: Automotive

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 18% наполнитель по весу
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Устойчивость к царапинам
Используется	Панель автомобильного инструмента Детали интерьера автомобиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.980 to 1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	> 14	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	< 1.1	%	
Легкая прочность	2	month	SAE J1885
Устойчивость к царапинам <sup>1</sup>	< 2.00	dL	Internal Method
Нагревание-Повышенная температура. <sup>2</sup> (150°C)	No decomposition typical of PP		
Термостойкость-Повышенная температура. <sup>3</sup> (100°C)	No change in shape or surface		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 19.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 1500	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 120	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	> 130	°C	ASTM D648

#### NOTE

1. 10 N Load
2. 400 hrs
3. 24 hrs

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

