

## PALPROP® R C 25

Polypropylene Impact Copolymer

pal plast GmbH

### Описание материалов:

PALPROP®R C 25 is a polypropylene impact copolymer (PP Impact Copoly) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. PALPROP®R C 25 applications include packaging, the automotive industry and consumer goods.

Features include:

Impact resistance

High stiffness

Copolymer

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер Жесткий, высокий Высокая ударопрочность Хорошая мобильность Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Упаковка Кожаный чехол Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1300	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	26.5	MPa	ISO 527-2/1A/50
Номинальное растяжение при разрыве (23°C)	18	%	ISO 527-2/1A/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	8.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	68.0	°C	ISO 306/B50
Дополнительная информация			

Tensile Modulus, ISO 527, 23°C, 1 mm/min, Type A: 1200 to 1400 MPa  
Tensile Stress at Yield, ISO 527, 23°C, 50 mm/min, Type A: 25 to 28 MPa  
Nominal Tensile Strain at Break, ISO 527, 23°C, 50 mm/min, Type A: 15 to 20 %  
Charpy Notched Impact, ISO 179, Type 1, Edgewise, Notch A, 23°C: 7 to 10 kJ/m<sup>2</sup>  
Vicat Softening Temperature, ISO 306, B50 (50°C/h 50N): 66 to 70 °C  
Density, ISO 1183: 0.9 to 0.92 g/cm<sup>3</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

