

Mylar® EC (500 guage)

Polyethylene Terephthalate

DuPont Teijin Films U.S.

Описание материалов:

Mylar® EC (500 guage) is a Polyethylene Terephthalate (PET) product. It is available in North America. Applications of Mylar® EC (500 guage) include electrical/electronic applications, appliances and film.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Good Dimensional Stability

Good Flexibility

High Strength

Moisture Resistant

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E93687-101441653 | | |
| Характеристики | Прочный | | |
| | Хорошая химическая стойкость | | |
| | Хорошая стабильность размеров | | |
| | Хорошие электрические свойства | | |
| | Хорошая гибкость | | |
| | Высокая прочность | | |
| | Влагостойкий | | |
| Используется | Компоненты прибора | | |
| | Калькуляторы | | |
| | Приложения для камеры | | |
| | Коммуникационные приложения | | |
| | Компьютерные компоненты | | |
| | Электрические детали | | |
| | Электронная обработка данных | | |
| | Пленка | | |
| | Мембранные сенсорные переключатели | | |
| Печатные платы | | | |
| Формы | Пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.39 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Толщина пленки протестирована | 120 | µm | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |

| MD : Yield | 186 | MPa | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| TD : Yield | 186 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 150 | % | |
| TD : Break | 150 | % | |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Haze | 32 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat