

CONFOR® CF-38

Polyurethane

E-A-R Specialty Composites

Описание материалов:

CONFOR® CF-38 is a Polyurethane material. It is available in North America. Primary attribute of CONFOR® CF-38: Bacteria Resistant.

Typical applications include:

Aerospace

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Foam

Marine Applications

Главная Информация			
UL YellowCard	E90847-252629		
Характеристики	Устойчивы к бактериям		
	Устойчивый к грибку		
	Устойчивость к озону		
	Амортизационный		
	Вибрационное Демпфирование		
Используется	Интерьеры самолетов		
	Детали интерьера автомобиля		
	Электрическое/электронное применение		
	Пена		
	Морское применение		
	Медицинские/медицинские приложения		
	Уплотнения		
	Спортивные товары		
Внешний вид	Желтый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.102	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	0.0758	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	150	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.040	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.6E+13	ohms·cm	ASTM D257

Диэлектрическая прочность

1.1

kV/mm

ASTM D149

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat